

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | | |
|---|--|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ: GLAZED PORCELAIN RECTIFIED COLOR BODY | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ | ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0.3 % | ΥΦΗ: MAT | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: 60x120cm | ΠΑΧΟΣ: 10,5 mm | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΝΑΙ |

| | Ιδιότητες | Test method | Requisites for nominal size N | | | Olympia 60x120cm | |
|-----------------------------|-----------|--|--|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | | N ≥ 15 cm | Matte rectified 10,5mm | |
| | | | (mm) | (%) | (mm) | | |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | | Μήκος | ISO 10545-2 | Συμβατό με τα πρότυπα | | | Συμβατό με τα πρότυπα |
| | | Πάχος | | | | | |
| | | Επιφάνεια πλευρών | | | | | |
| | | Επίπεδη Επιφάνεια | | | | | |
| Δομικά Χαρακτηριστικά | | Απορροφητικότητα | ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% | ≤ 0,5% | | |
| Μηχανικά Χαρακτηριστικά | | Αντοχή σε θραύση | ISO 10545-4 | S ≥ 700N (για πάχος < 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος ≥ 7,5mm) | | 1600-2400 N | |
| | | Αντίσταση κάμψης | | R ≥ 35 N/mm ² | | 35-45 N/mm ² | |
| | | Αντοχή σε κρούση | ISO 10545-5 | Declared value | | | |
| Χαρακτηριστικά Επιφάνειας | | Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles) | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | | ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ GLAZED ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ | |
| | | Αντοχή τριβής | ISO 10545-7 | PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | | PEI III - IV *Ανάλογα το χρώμα | |
| Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά | | Θερμική διαστολή | ISO 10545-8 | Declared value | | - | |
| | | Αντοχή στις θερμικές μεταβολές | ISO 10545-9 | Test passed in accordance with ISO 10545-1 | | ΝΑΙ | |
| | | Διαστολή υγρασίας (mm/m) | ISO 10545-10 | Declared value | | - | |
| | | Αντοχή σε παγετό | ISO 10545-12 | Test passed in accordance with ISO 10545-1 | | ΝΑΙ | |
| Χημικά Χαρακτηριστικά | | Οικιακά Χημικά Άλατα πλίσινας | ISO 10545-13 | A-C | | A | |
| | | Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων | | LA-LC | | Συμβατό με τα πρότυπα | |
| | | Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων | | HA-HC | | Συμβατό με τα πρότυπα | |
| | | Αντοχή σε λεκέδες | ISO 10545-14 | Κατηγοριοποίηση 1-5 | | 5 | |
| Χαρακτηριστικά Ασφάλειας | | Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά | DIN 51130 Δείκτης αντιολισθησης σε κλίση | R9 to R13 | | R9 | |
| | | Υγρές και στεγνές συνθήκες | Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη. | >0,42 | | - | |